

Produktinformation Demotex R

Charakteristik Dünnflüssiges Trennmittel zum Ansprühen von Modellplatten und Kernkästen.

Demotex R ist eine Dispersion von Wirkstoffen in einem Lösemittelgemisch.

Einsatzgebiet Kernmacherei und Formerei.

Demotex R ist bei allen gebräuchlichen, kaltaushärtbaren Kern- und Formherstellungsverfahren anwendbar, insbesondere im Handformbereich.

Anwendung Demotex R ist unverdünnt im Anlieferungszustand einzusetzen.

Das Trennmittel sollte dünn und gleichmäßig auf die saubere Form

aufgesprüht werden.

Die Verarbeitung erfolgt durch streichen oder sprühen per Hand. Vor dem Einsatz der Form ist ein Ablüften/Abtrocknen des Trennmittelfilms erforderlich. Bei sachgemäßer Anwendung kann in der Regel eine mehrmalige Entformung

erreicht werden.

Technische Daten Farbe: Weiß

Wirkstoff: Wachs

Dichte (20 °C): ca. 0,74 g/cm³ Auslaufzeit (23 °C): ca. 26 s Flammpunkt: ca. -6°C

Lieferform Kanister á 20 kg und Einwegfass á 140 kg

Lagerung Demotex R dicht verschlossen an einem trockenen, gut belüfteten Ort frostfrei

aufbewahren; vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Das Produkt ist bei korrekter Innenlagerung im ungeöffneten Originalgebinde

mindestens 12 Monate haltbar.

Vorschriften und Informationen

Demotex R ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet und

entspricht der aktuellen EG-Verordnung.

Angaben über Transportvorschriften, Maßnahmen zur Brandbekämpfung und unbeabsichtigter Freisetzung, Ökologie sowie weitergehende Informationen

sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Alle Informationen in diesem Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann daraus nicht abgeleitet werden. Jeder Anwender unserer Produkte muss deren Verwendbarkeit für seinen speziellen Zweck eigenverantwortlich prüfen. Schutzrechte sind gegebenenfalls zu beachten.

HN/MT

Stand 06/15

Technofond Gießereihilfsmittel GmbH • Am Pfaffensee 17 • 67376 Harthausen
Tel.: +49-6344-969780 • Fax: +49-6344-9697855 • www.technofond.com • info@technofond.com